



ONYX HD (ОНИКС)

ВОДОРАЗТВОРИМА СИСТЕМА ЗА ОСНОВНО БОЯДИСВАНЕ – ДВА СЛОЯ

1. Описание

Водоразтворимата серия бази от ново поколение **ONYX HD** на R-M представлява завършена система за цялостно боядисване в основни цветове, металици и перли.

2004/42/ПВ(d)(420)419 : Изискванията на EU за съдържанието на VOC за този продукт (категория ПВ.d) готов за употреба е макс.420 гр./л

VOC съдържанието на този продукт е 419 гр./л.

2. Техническа характеристика

Трайност: 60 месеца (микс базите)

Плътност: 0.899 g/cm³

3. Подготовка

Базисното покритие ONYX HD е предназначено за нанасяне върху напълно обезмаслени и шлайфани повърхности. Обезмаслете с РК 2000. Шлайфайте с Р400. Стари покрития или боя трябва да бъдат третирани с R-M праймър.

Съотношение на смесване	Разбърквайте ONYX HD микс базите на машината ви 2 пъти дневно по 15мин ONYX HD микс бази 100 (vol.) HYDROMIX 60 (vol.) 60 g Разбъркайте интензивно веднага след забъркване на цвета. Прецедете. Внимание: Не поставяйте малката цедка в пистолета при нанасяне на металици и прели
Вискозитет Potlife	42 to 68 sec ISO 4 cup at 20°C ONYX HD миксиран цвят: 6 месеца в затворен пластмасов съд ONYX HD миксиран и разреден цвят: 1 седмица в затворен пластмасов съд.
Пистолети	HVLP gravity-feed spraygun 1.4 – 1.5 mm 0.7 бара на дюзата
Нанасяне	Основни цветове: Брой нанасяния 2 – 3 Дебелина на слоя: 20 – 25 µm Металици и перли: 1 или 2 + 1 позиционираща Дебелина на слоя: 12 – 15 µm Време за съхнене между ръцете: до пълно матиране след всеки слой.
Съхнене	Времето за съхнене зависи от климатичните условия и оборудването, което ползвате 20°C: ~. 15 мин. Възможност за ускоряване на процеса с допълнителна вентилация
Инфраред	Първа ръка: време за съхнене между ръцете – на стайна температура до матиране Втора ръка: 40-50°C (max 70°C) на повърхността до матиране + пълно изстиване . Позиционираща ръка: на стайна температура до матиране.
Завършване на процеса	Нанесете избраният от вас R-M лак. ONYX HD може да бъде препокрита само след спазване на точното време за съхнене.