



UNO HD 420

SC 203

1. Описание на продукта

Чисто черен готов цвят UNO HD - SC 203.

2004/42/ПВ(d)(420)410 : Изискванията на ЕУ за съдържанието на VOC за този продукт (категория ПВ.d) готов за употреба е макс.420 гр./л.

VOC съдържанието на този продукт е 410 гр./л.

2. Техническа характеристика

Трайност: 36 месеца

Плътност: 1.024 g/cm³

Цвят: чисто черен

3. Подготовка

Почистете с РК 2000. Шлайфайте с Р400. Почистете с РК 2000. Алтернативен вариант : нанесете някой от R-M филър или силър, версия мокро в мокро.

Съотношение на смесване	Разбъркайте добре преди употреба. SC 203 100 (vol.) 100 g H 420 25 (vol.) 28 g SC 850 25 (vol.) 23 g Разбъркайте добре и прецедете преди употреба За малки поправки (преливане на 1 панел) или в случай, че темп. под 18°C, препоръчваме да използвате бърз азредител SC 820 , при висока темп.или висока скорост на въздуха препоръчваме употребата на бавен разредител SC 880
Вискозитет Живот на сместта	68 to 70 seconds ISO 4 cup at 20°C 2 часа на 20°C
Пистолети	HVLP gravity-feed spraygun 1.3 – 1.5 0.7 бара на дюзата Compliant gravity-feed spraygun 1.3 – 1.4 2.0 – 2.5 bar
Нанасяне	Брой нанасяния: 1 тънък + 1 плътен Дебелина на слоя: 50 – 60 µm
Съхнене	20°C: / 60°C: 30 мин.
Инфраред	(къси вълни) 3 мин. на 50% + 10 мин. на 100%
Завършване	Спазвайте точно времето за съхнене. SC 203 може да бъде препокрита само след спазване на точното време за съхнене.